

Technisch productblad

# TN016

## EPDM CLOSED CELL

Celrubber

06-06-2024 / V 2

### Omschrijving

Celrubber op basis van EPDM-rubber met een gesloten celstructuur.



### Kenmerken en voordelen

- Weerbestendig
- Bestand tegen oliën, vetten en chemicaliën
- Goede mechanische eigenschappen

### Toepassingsgebied

Door het relatief gering vervormingsvermogen beperkt de toepassing van schuimband met gesloten celstructuren zich tot vlakke, evenwijdig lopende voegen voor bouw- en glasindustrie.

### Leveringsvorm

Afmetingen in mm	Kleur	Item nr.	Lengte van haspel in m	Rollen per doos	Doosinhoud in M
10 x 2	Zwart	TN016329419	100	5 (haspel)	500
10 x 3	Zwart	TN016329420	100	5 (haspel)	500
15 x 3	Zwart	TN016329431	100	5 (haspel)	500
20 x 3	Zwart	TN016329437	100	5 (haspel)	500
50 x 3	Zwart	TN016329449	25 (rol)	9	225
10 x 4	Zwart	TN016329421	100	5 (haspel)	500
20 x 4	Zwart	TN016329438	75	5 (haspel)	375
40 x 4	Zwart	TN016329446	25 (rol)	11	275
10 x 5	Zwart	TN016329422	100	5 (haspel)	500
15 x 5	Zwart	TN016329432	100	5 (haspel)	500
20 x 5	Zwart	TN016329439	75	5 (haspel)	375
25 x 5	Zwart	TN016391258	25 (rol)	18	450
10 x 6	Zwart	TN016329423	100	5 (haspel)	500
15 x 6	Zwart	TN016329433	75	5 (haspel)	375
20 x 6	Zwart	TN016329440	75	5 (haspel)	375
20 x 10	Zwart	TN016329441	40	5 (haspel)	200

(Afmeting: Breedte x dikte)

Technisch productblad

## TN016

### EPDM CLOSED CELL

#### Technische informatie

Schuimtype	EPDM
Type kleeflaag	Acrylaatdispersie
Dichtheid	120-170 kg/m <sup>3</sup>
Brandgedrag	Zelfdovend
Waterdampdiffusie, Sd-waarde	Dampdicht
Waterabsorptie	Ca. 1,5%
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot 30°C
Temperatuurbestendigheid	-40°C tot +70°C
Opslagtemperatuur	+5°C tot +25°C
Compatibiliteit met traditionele bouwmaterialen	Goed, bij twijfel vooraf testen
Opslag	Koel, droog en vorstvrij
Houdbaarheid (droge ruimte en ongeopend)	12 maanden
Kleur	Zwart

#### Vorbereiding

De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn.

#### Applicatie

- Voor een optimale afdichting geldt dat schuimbanden klemmend worden aangebracht en onder voldoende druk blijven staan.
- Bij schuimbanden met gesloten cellen mogen geen al te grote voegbewegingen optreden.
- Alleen toepasbaar bij vlakke, evenwijdige voegen.
- 10-20% indrukken.

#### Let op


- Celrubber verdraagt geen verf, ook met kitten kan verkleuring optreden.
- Niet bestand tegen aromatische oplosmiddelen en ketonen.

#### Garantie

De producten van Tremco CPG Netherlands B.V. worden vervaardigd volgens strenge kwaliteitsnormen. Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor de informatie in deze folder, hoewel deze te goeder trouw is gepubliceerd en als correct wordt beschouwd. Tremco CPG behoudt zich het recht voor om productspecificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, in lijn met het bedrijfsbeleid van voortdurende ontwikkeling en verbetering.

#### Gezondheid en veiligheidsmaatregelen

Zie het veiligheidsinformatieblad.



Technisch productblad

## **TN016**

### **EPDM CLOSED CELL**

#### **Technische ondersteuning**

Tremco CPG Nederland heeft een team van ervaren technische verkoopvertegenwoordigers en bouwkundig adviseurs die u helpen bij de selectie en specificatie van producten. Voor meer gedetailleerde informatie, service en advies kunt u contact opnemen met de customer service op +31 183 568 019 of [info-nl@tremcocpg.com](mailto:info-nl@tremcocpg.com).